

贝尔佐纳 1341



FN10139 (超滑金属)

使用说明

1. 表面处理

金属表面 —— 仅敷涂于经过喷砂处理的清洁表面

- 使用贝尔佐纳(Belzona®) 9111 (清洗剂/脱脂剂) 或其它无残留物的有效洗涤剂, 例如甲基乙基酮 (MEK) 刷掉所有松动的污染物, 包括尘土、油污和油脂等;
- 选择一种能够达到清洁标准的磨料, 并且至少达到75微米 (3密耳) 的粗糙度;
仅使用尖角磨料;
- 对金属表面进行喷砂清洁, 以达到下述的清洁度标准:
ISO 8501-1 Sa 2 ½ 彻底喷砂清洁
美国标准 SSPC SP 10 近白
瑞典标准 Sa 2½ SIS 05 5900
- 喷砂后, 应在金属表面发生氧化之前进行敷涂。

被盐类污染的表面

在盐溶液中 (例如海水) 浸泡过的金属表面应使用喷砂处理, 并达到标准要求, 放置24小时, 让深嵌的盐类渗出到表面, 冲洗渗出的盐类, 然后再继续喷砂处理; 该过程可能需要反复进行从而确保彻底清除盐类; 在敷涂之前, 表面已经过处理的基材, 其可溶盐类污染物应少于 30mg/m² (3µg/cm²)。

修复点蚀

所有焊缝应按照美国腐蚀工程师协会(NACE) SP0178 Grade C 或更高的标准进行处理; 蚀坑及粗糙的焊缝需要使用贝尔佐纳 (Belzona®)1111、贝尔佐纳(Belzona®)1311 或贝尔佐纳 (Belzona®) 1151 处理至平滑, 具体混合、敷涂及复涂内容请参照相关产品使用说明书。

2. 混合及配比

- 彻底搅拌基料容器内的材料, 使所有沉积物重新混合;
- 将整罐固化剂都倒入基料容器中;
- 彻底混合, 使材料均匀无条纹。

注意:

1. 大量混合

当混合5千克的贝尔佐纳 (Belzona®) 1341, 请使用机械搅拌器, 并确保容器边缘及边角处的材料被彻底混合; 注意避免将大量空气混入混合材料中。

2. 低温混合

为了便于温度低于10°C (50°F) 时材料混合, 对基料和固化剂进行加热, 直到温度达到20-25°C (68-77°F)。

3. 操作时限

从混合开始, 贝尔佐纳 (Belzona®) 1341必须在下面所示时间之内使用完毕:

温度	10°C (50°F)	15°C (59°F)	25°C (77°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
在...时间内用完 所有材料	70分钟	60分钟	40分钟	30分钟	18分钟

4. 少量混合

混合少量贝尔佐纳 (Belzona®) 1341时, 应按照以下比例进行配料:

根据体积配料: 1份基料对1份固化剂

根据重量配料: 100份基料对70份固化剂

5. 混合后的贝尔佐纳 (Belzona®) 1341 体积容量

352立方厘米 (21.5 cu.in.)/500克 每组

3.52升 (215 cu.in.)/5千克 每组

3. 使用贝尔佐纳 (BELZONA®) 1341

为了达到最好的效果

当以下情况发生时, 请不要施工:

- 温度低于10°C (50°F) 或相对湿度大于90%;
- 有雨、雪、雾或薄雾时;
- 金属表面上有水分或有可能出现连续聚集的冷凝水;
- 作业环境有可能受到来自相邻设备的油/油脂、煤油加热炉的烟尘或烟草烟雾的污染。

覆盖率

建议涂层数目	2
第一层目标湿膜厚度	250 微米 (10 密耳)
第二层目标湿膜厚度	250 微米 (10 密耳)
最低干膜厚度	400 微米 (16 密耳)
最大干膜厚度	仅受限于流挂
第一层实际覆盖率	2.82 平方米/千克 (30.3 平方英尺/千克)
第二层实际覆盖率	2.82 平方米/千克 (30.3 平方英尺/千克)
达到最小推荐系统厚度的理论覆盖率	1.76 平方米/千克 (18.9 平方英尺/千克)

实际覆盖率

适当的损失因素必须适用于上述覆盖率。实际上影响实际覆盖率的因素很多。在粗糙的表面如受点蚀金属钢材，实际覆盖率将会降低。低温施工也将进一步降低实际覆盖率。

a) 第一层

用硬毛刷或随包装附送的塑料刮板，按照建议的覆盖率直接将**贝尔佐纳 (Belzona®) 1341** 敷涂于经过处理的表面上；

b) 第二层

在第一层敷涂完毕后，应尽快按上述 (a) 项中的说明敷涂下一层**贝尔佐纳 (Belzona®) 1341**；在温度为20°C (68°F) 时，第一层涂层固化4-6小时后即可进行第二层涂层施工；不管温度如何，在进行第二层涂层敷涂前，第一层涂层的固化时间不能超过24小时；若超出了24小时，在进行复涂前，应对表面进行扫砂处理或刮擦处理。

喷涂施工

在适当的区域中，**贝尔佐纳 (Belzona®) 1341** 可使用加热无气喷涂；一般无气喷涂单位压缩比将设置为63: 1，可使用在线加热或者使用伴热管线加热，将产品温度至少加热到50°C (122°F)；**绝对不允许**加入任何溶剂。如果需获取更多详细资料，请直接与**贝尔佐纳 (Belzona®)** 联系。

检查

- 在每部分敷涂完后，都应立即进行外观检测；检查是否有孔洞和漏涂，如果有，应立即用刷子将其修补；
- 一旦敷涂完成且涂层已经硬化（请参见第 4 部分“无负载或浸泡的环境中移动或使用”一栏），则应对整个涂层进行彻底的外观检查，确保不存在孔洞和漏涂，并确认是否存在任何潜在的机械损伤；

- 可根据美国腐蚀工程师协会 (NACE) SP0188 进行高压电火花检测，以确认涂层的连续性；建议使用 2500 伏直流电压检测涂层是否已经达到 400 微米 (16 密耳) 的最小涂层厚度。

颜色

为方便施工及避免漏涂，**贝尔佐纳 (Belzona®) 1341** 有蓝色和灰色两种不同颜色可供选择；这些颜色仅限于鉴别功能，其批号会有所不同；在使用过程中，所使用产品的颜色可能会有所变化。

清洁处理

混合工具在使用之后，应立即用**贝尔佐纳 (Belzona®) 9111** 或任何其它有效溶剂，例如甲基乙基酮 (MEK) 进行清洁处理；使用后的刷子、注射枪、喷涂设备以及其它施工工具，应使用适当的溶剂，例如**贝尔佐纳 (Belzona®) 9121**、MEK、丙酮或纤维素稀释剂清洗干净。

4. 产品固化

按下述环境条件及对应时间对**贝尔佐纳 (Belzona®) 1341** 进行固化：

温度	移动或在无负载无浸泡环境中使用	轻负载	完全进行机械加工/热负载或水浸泡环境中使用	化学接触
10°C/50°F	24 小时	48 小时	14 天	21 天
15°C/59°F	12 小时	24 小时	7 天	10 天
20°C/68°F	8 小时	16 小时	3 天	7 天
25°C/77°F	7 小时	14 小时	2½ 天	6 天
30°C/86°F	6 小时	12 小时	2 天	5 天

5. 贝尔佐纳 (BELZONA®) 1341 的最终固化

在时间和设备恢复使用都紧迫的情况下，通过安装强制空气加热器，并按步骤将热量保持在修复设备周围，在该情况下完全固化时间需要至少24小时；在**贝尔佐纳 (Belzona®) 1341** 达到初步的胶凝状（通常在20°C/68°F 温度中需要4小时达到初步的胶凝状，并且材料温度不得超过50°C /122°F）之前不得加热。

必须预留“预热”时间；

如果对最终固化有疑问，**最安全的做法是“预留更多的时间”**。

健康安全资料

请参阅并确保了解相关的材料安全数据表。

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2019 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

贝尔佐纳产品依据 ISO
9001 质量管理体系认
证进行生产制造


BELZONA®
修复 · 保护 · 增强